

AF-10 АКРИЛ-ДЕКОР

Технічний опис / Technical data sheet



щоб дізнатися
більше про продукт,
скануйте код

Фасування:
12 / 14 kg

Склад:

водна дисперсія акрилових сополімерів, наповнювачі, модифікуючі добавки, пігменти.

Спосіб застосування:

фарбу Polimin AF-10 перед використанням слід ретельно перемішати. У разі необхідності консистенцію фарби можна змінити, додавши невелику кількість чистої води (не більше як 5% від ваги для першого шару, для другого шару воду додавати не потрібно), і знову перемішати. Фарбу необхідно наносити щіткою, малярським пензлем, валиком або фарборозпилювачем не менше як у два шари. Роботи на одній поверхні варто виконувати безперервно, дотримуючись інтервалу між нанесеннями 4-6 годин. У разі перерви в роботі приклеїти липку стрічку вздовж лінії, де планується завершення роботи. Нанести фарбу із заходом на стрічку. Після чого стрічку видалити разом із залишками свіжої фарби. Отверділа фарба видаляється тільки механічним шляхом або за допомогою органічних розчинників. Для рівномірності кольору рекомендується використовувати та тонувати фарбу однієї партії, тоновану фарбу різних партій – необхідно змішати. Під час висихання фарбу не можна зволожувати, захищати від впливу дощу в перші 24 години після нанесення. Тривалість висихання фарби залежить від температури та вологості навколишнього середовища й становить приблизно 4-6 годин (при умовах: +20 °C та 65% вологості). Остаточна сушка – 28 діб.

Під час виконання робіт необхідно також дотримуватись вимог чинної нормативної документації. Після закінчення робіт інструмент потрібно вимити.

Підготовка поверхні :


при підготовці поверхні керуватись вимогами ДСТУ-Н Б В.2.6-212 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Поверхня, яка призначена для фарбування, повинна бути міцною, сухою, знежиреною, очищеною від пилу та старих фарб. Попередньо поверхню треба висушити та обробити ґрунтовкою Polimin групи АС. Нанесення фарби після ґрунтування не раніше 12 годин. Фарбування полімерцементної фасадної декоративної штукатурки розпочинати не раніше 3 діб після її влаштування.

AF-10

АКРИЛ-ДЕКОР

ФАРБА АКРИЛОВА
ФАСАДНА


ДСТУ EN 1062-1:2012 G₃ E₂ S₁ V₂ W₂ A₀ C₀



**ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ
РОБІТ**



**ВОДО-
ВІДШТОВХУЮЧА**



**ПАРО-
ПРОНИКНА**



**ВИСОКА
ЗДАТНІСТЬ
ДО ПОКРИТТЯ**



**АТМОСФЕРО-
СТІЙКА**



**ПРОФЕСІЙНЕ
ТОНУВАННЯ**

Техічні данні:

Колір	білий/під тонування
Термін висихання, приблизно, год.	4-6
Клас за паропроникністю	V ₂
Клас за водопроникністю	W ₂
Стійкість до опадів, через, год	24
Температура основи, від...до °C	+5 ... +30
Густина, близько, г/см ³ , база С / база А	1,2 / 1,4
*Витрати при одношаровому нанесенні, кг/м ² по гладким непоглинаючим основам (бетон) по поглинаючим / шорским основам (декоративні штукатурки)	0,12 - 0,16 0,18 - 0,28

Дані наведені для нормальних умов твердіння (+20 °C та 65% вологості).
*Витрати матеріалу залежать від нерівності основи, водопоглинання та кваліфікації майстра. Дані, наведені в таблиці, не можуть бути підставою для претензій.

Підготовка основи:

Основа повинна бути:

стабільною – міцною, досить несучою, стійкою до деформації, а також очищеною від шарів, що зменшують адгезію;

рівною – при необхідності нерівностей поглиблення розрівнюють штукатурками або клеями для армування; очищеною від шарів, що знижують адгезію (вапно, олія, жир, віск, залишки масляної та емульсійної фарби). Основи, покриті грибками, цвілью тощо, обробляються спеціальними засобами;

знепиленою за допомогою промислових пілососів чи вручну;

витриманою – мінеральні штукатурки – не менше 3 днів, дисперсійні штукатурки – 7 днів, мінеральні штукатурки – 14 днів.

проґрунтованою – з метою спрощення виконання робіт та додаткового зміцнення, основу покривають АС-7 УНІВЕРСАЛ ПРАЙМЕР; АС-5 SUPER PRIMER; АС-3 QUARTZ PRIMER для основ з низьким водопоглинанням ґрунтування не потрібно.

Умови зберігання:

Зберігати в щільно запакованій фірмовій тарі, в сухих умовах (краще всього на піддонах) при температурі +5...+30 оС. **Не допускати заморожування і дії прямих сонячних променів!** Термін придатності до застосування в умовах, що відповідають вказаним вимогам, складає 18 місяців від дати виробництва вказаною на упаковці.



Примітка. Дані, наведені в таблицях технічних характеристик каталогу, довідкові й не є основою для претензій. Продукція торгової марки Polimin постійно вдосконалюється, тому технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення споживача.

AF-10 АКРИЛ-ДЕКОР

Технічний опис / Technical data sheet

Призначення:

фарба Polimin AF-10 призначена для декоративно-захисного оздоблення фасадів будинків та споруд, а також для систем теплоізоляції. Фарбу застосовують на мінеральних основах, таких як: бетон, цементно-вапняна, цементно-піщана штукатурка, а також на гіпсових поверхнях, деревоволокнистих, деревостружкових та гіпсокартонних плитах, на стінах та стелях як усередині, так і зовні. Призначена для тонування. Тонується за каталогами Monicolor, RAL, NCS, Spirit.

База А - біла, тонується тільки у світлі й пастельні кольори.

База С - прозора, тільки для тонування в темні й насичені кольори. Найменування Баз (А/С) вказано на пакованні.

Запобіжні заходи:

під час роботи слід берегти очі та шкіру. У разі попадання фарби в очі потрібно негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря. Фарба, потрапляючи на поверхні, виконані з деревини, скла, кераміки та ін., може змінити їхній колір, тому, до початку проведення робіт, необхідно захистити ці поверхні від випадкового попадання фарби.

Підготовка фарби:

Фарба поставляється у готовому вигляді до використання. Після відкриття відра його необхідно обов'язково перемішати.

Підготовка фарби до нанесення:

Для нанесення першого шару фарбу можна розбавляти, особливо якщо робота виконується за температур основ або навколишнього середовища, наближених до допустимо максимальної (+30°C). Для розведення необхідно використовувати чисту воду в кількості макс. 5% (в об'ємному відношенні). Прийняті пропорції для розведення необхідно дотримуватися на всій поверхні, що фарбується. Перед розведенням фарбу спочатку потрібно перемішати. Для остаточного фарбування фарбу необхідно застосовувати у нерозбавленому вигляді.

Спеціальна інформація

Достовірність справжніх даних ґрунтується на лабораторних випробуваннях і практичному досвіді і актуальна на вказаний технічній специфікації день.

Застосування, виконання робіт з використанням матеріалу проводити згідно діючої нормативної документації, наприклад на території України : ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23; вимоги до матеріалу - EN 1062-1:2012

Витрати:

Витрати залежать від поглинання основи, фактури пофарбованої поверхні і кількості шарів, тому необхідно визначити точні витрати на підставі проби. Середня витрата приблизно 0,15 – 0,45 кг/м².

Підготовка фарби до нанесення:

Для нанесення першого шару фарбу можна розбавляти, особливо якщо робота виконується за температур основи або навколишнього середовища, наближених до допустимо максимальної (+30°C). Для розведення необхідно використовувати чисту воду в макс. кількості 5% (в об'ємному відношенні). Прийняті пропорції для розведення необхідно дотримуватися на всій поверхні, що фарбується. Перед розведенням фарбу спочатку потрібно перемішати. Для остаточного фарбування фарбу необхідно застосовувати у нерозбавленому вигляді.

Нанесення фарби:

Фарбу наносять на підготовлену проґрунтовану основу тонким рівномірним шаром. Фарбування можна виконувати валиком, кистю або розпилювачем в один або два шари залежно від водопоглинання і структури основи. Технологічні перерви під час фарбування необхідно запланувати заздалегідь, наприклад в кутах і вигинах будівель, під водостічними трубами, на стику кольорів і т. д. Необхідно наносити фарбу таким чином на підготовлену поверхню застосовуючи технологію "мокре на мокре", уникаючи перерв в роботі і уникати часткового фарбування по висохлій фарбі.

Час висихання фарби залежить від основи, температури та відносної вологості повітря та становить в середньому від 2 до 4 годин.

Гарантія виробника:

Виробник гарантує відповідність суміші Polimin AF-10 АКРИЛ-ДЕКОР зазначеним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання та нанесення, наведених у цьому технічному описі.

Виробник не може нести відповідальності за шкоду, заподіяну застосуванням матеріалу не відповідно до виданої технічної специфікації щодо застосування або використання за непризначенням.

З виходом нового видання цей документ втрачає силу.

03.04.2025

 **Гаряча лінія технічної підтримки клієнтів** **0 800 407 747**

 **Робот-консультант технічної підтримки** **Tech.Polimin @TechPoliminBot** 

 **fomalgaut.polimin** 

 **polimin_official** 



Інформація, що міститься в технічній карті, представляє основні дані, що стосуються застосування продукту і не звільняє від обов'язку виконання робіт узгоджено будівельним нормам і правилам по техніці безпеки. З моменту видання данної технічної карти усі попередні анулюються. Актуальна технічна документація продукту доступна на polimin.ua у відповідному мовному розділі.

 **ГАРЯЧА ЛІНІЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ** **0 800 407 747**