

POLIMIN AC-105 CONCENTRATE 1:10

Технічний опис / Technical data sheet

OBJECT LINE



щоб дізнатися
більше про продукт,
скануйте код

Фасування:

пластикові канистри

10 L.

Склад:

Водна дисперсія акрил-стирольного сополімеру з кольоровим індикатором. Не містить алкілфенолетоксидів. Допустимий вміст ЛОС < 30 g/L (категорія A/h, Директива 2004/42/CE). Фактичний вміст ЛОС < 15 g/L.

Застосування:

Концентрат ґрунтівка призначена для підготовки різних мінеральних основ перед подальшим опорядженням – влаштуванням підлог, кріпленням плиток, приклеюванням теплоізоляції, штукатуренням.

Не застосовувати перед фарбуванням.

Не застосовувати в нерозбавленому вигляді.


Підготовка основи:

Основа повинна бути сухою, очищеною від пилу й бруду та інших речовин, що знижують адгезію. Забруднення жирами, маслами, а також стару фарбу варто видалити механічним шляхом. Температура основи має бути від +5°C до +30°C

Інструмент для роботи:

Малярна щітка, валик, розпилювач для нанесення.


Пропорції для розведення:



POLIMIN AC-105 CONCENTRATE 1:10

КОНЦЕНТРАТ ҐРУНТІВКИ
YELLOW INDICATOR

1.3К. жовта. ДСТУ Б В.2.7-233:2010




ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
ТА ЗОВНІШНІХ
РОБІТ



ЖОВТИЙ
ІНДИКАТОР




ВИРІВНЮЄ
ПОГЛИНАЮЧУ
ЗДАТНІСТЬ



СТВОРЮЄ
КОНТАКТИЙ
ШАР



ЗМІЦНЮЄ
ОСНОВУ



НЕ МІСТИТЬ
ОРГАНІЧНИХ
РОЗЧИННИКІВ

Технічні характеристики:

Колір	жовтий
Розчинник	вода
Час висихання до ступеня 3 при +20°C, від...до, годин	2...4
Густина, кг/л	1,01...1,05
Пропорції розведення (концентрат:вода), л	1:3 / 1:5 / 1:10
*Витрати в розведеному стані ґрунтівки, літр/м², (залежно від типу основи)	0,1...0,3
Фактичний вміст ЛОС, g/L	< 15
Температура експлуатації, °C, від...до	-30...+70

*Витрати матеріалу залежать від нерівності основи, водопоглинання та кваліфікації майстра. Дані, наведені в таблиці, не можуть бути підставою для претензій. При температурі повітря 20(±2)°C та вологості 60 ± 5% - 4-6 годин при температурі повітря 5°C та вологості 80 ± 5% - 24 години

Вид основи

цементно-піщані стяжки	+
традиційні штукатурки	
стіни з керамічних, силікатних блоків, цегли, піно-, газобетон	

Підготовка ґрунтівки:

Перед ґрунтуванням треба приготувати ґрунтівку: у чисту ємність налити потрібну кількість води, додати POLIMIN AC-105 CONCENTRATE 1:10 і ретельно перемішати протягом 2-3 хв. Пропорція розведення залежить від виду, стану основи й водопоглинання поверхні, а також виду робіт.

Нанесення ґрунту:

Перед використанням концентрат ґрунту розводять чистою водою у необхідній концентрації (максимально 1:10) та ретельно перемішують протягом 2-3 хв. Пропорція розведення залежить від виду, стану основи й водопоглинання поверхні, а також виду робіт. Роботу виконують при температурі від +5°C до +30°C. Ґрунтівку наносять однорідним рівним шаром.



Примітка. Дані, наведені в таблицях технічних характеристик каталогу, довідкові й не є основою для претензій. Продукція торгової марки Polimin постійно вдосконалюється, тому технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення споживача.

POLIMIN AC-105 CONCENTRATE 1:10

Технічний опис / Technical data sheet

OBJECT LINE

Витрата:

Витрата розведеного концентрату ґрунтівки залежить від виду й водопоглинання основи, а також методу нанесення. У середньому становить 0,1–0,3 л/м².

Виконання робіт:

В залежності від виду основи концентрат розбавляють чистою водою в рекомендованому співвідношенні 1:3, 1:5 або 1:10 (див. лицьову сторону етикетки). Залежно від стану поверхні, ґрунтівка може наноситися в один або два шари. При цьому друге ґрунтування провести не раніше ніж через 4 години. Для однорідного розмішування використовувати міксер зі спеціальною насадкою. Основа повинна бути сухою та чистою. Розбавлений ґрунт наносять на основу рівномірним шаром малярною щіткою, валиком або розпиленням. Роботу виконують при температурі +5...+30 °С. Інструмент промивають водою відразу після виконання робіт. Час висихання - 2-4 год. Витрати при розведенні 0,1-0,3 L/m².

Умови та терміни зберігання:

Концентрат зберігають при температурі +5...+30°C у герметичній тарі виробника. Не допускати заморожування. Термін зберігання – 12 місяців з дати виготовлення (вказана на упаковці). Дана інформація є основною і не звільняє від обов'язку виконувати роботи згідно з будівельними нормами і правилами техніки безпеки. Детальна інформація щодо застосування продукту наведена у технічній карті. Виготовлено в Україні.

Додаткова інформація:

Інструмент миють водою одразу після використання. Під час проведення робіт, а також у період висихання поверхню оберігають від прямих сонячних променів, вітру й атмосферних опадів.

Спричиняє серйозне пошкодження очей. Може викликати алергію при контакті зі шкірою. Зберігати подалі від

дітей. Треба використовувати захисний одяг, захисні рукавиці та окуляри або маску для обличчя. Якщо продукт потрапив на шкіру (або волосся), негайно зняти забруднений одяг і промити шкіру під струменем води (під душем). У разі подразнення шкіри або появи висипу звернутися до лікаря. Якщо продукт потрапив у очі, обережно промийте їх водою протягом кількох хвилин. Витягніть контактні лінзи (якщо вони є їх легко можна витягнути) і продовжуйте промивати очі водою.

Правила безпеки та екології:

Увага! Містить суміш: 5-хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-он [ЕС № 247-500-7] та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-он [EG-Nr. 220-239-6] (3:1). H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.

Під час роботи з ґрунтіркою використовуйте засоби індивідуального захисту (рукавиці, окуляри). При потрапленні ґрунтівки на шкіру — ретельно змити водою. При потрапленні в очі — обережно промити водою протягом кількох хвилин і проконсультуватися з лікарем.

Не виливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в спеціалізоване місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.

Спеціальна інформація:

Достовірність справжніх даних ґрунтується на лабораторних випробуваннях і практичному досвіді і актуальна на вказаний технічній специфікації день.

Застосування, виконання робіт з використанням матеріалу проводити згідно діючої нормативної документації, наприклад на території України: ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23; вимоги до матеріалу - EN 1062-1:2012

Гарантії виробника:

Виробник гарантує відповідність ґрунтівки Polimin AC-105 CONCENTRATE 1:10 зазначеним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, нанесення, наведених у цьому технічному описі.

Виробник не може нести відповідальності за шкоду, заподіяну застосуванням матеріалу не відповідно до виданої технічної специфікації щодо застосування або використання за непризначенням.

З виходом нового видання цей документ втрачає силу.

08.07.2026

Гаряча лінія технічної підтримки клієнтів **0 800 407 747**

Робот-консультант технічної підтримки **Tech.Polimin**
@TechPoliminBot

fomalgaut.polimin

polimin_official

Інформація, що міститься в технічній карті, представляє основні дані, що стосуються застосування продукту і не звільняє від обов'язку виконання робіт узгоджено будівельним нормам і правилам по техніці безпеки. З моменту видання даної технічної карти усі попередні анулюються. Актуальна технічна документація продукту доступна на polimin.ua у відповідному мовному розділі.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ **0 800 407 747**